

SAVOIR-FAIRE

La Pierre de Noyant, extraite en carrière souterraine, est principalement travaillée en assise (hauteur) couramment jusqu'à 70cm et tire son meilleur potentiel pour des applications en massif (ep. >= 23cm) ou semi-porteur (ep. 8cm). Elle peut être déclinée en plus faible épaisseur ponctuellement pour les tableaux et voussures.

L'entreprise à taille humaine, vous apportera son expertise pour finaliser vos calepins et dimensionner la pierre la plus adaptée à votre projet.

Elle vous offrira aussi des pierres d'origines et caractéristiques différentes pour répondre aux besoins spécifiques du projet.

PIERRES DE NOYANT

Pierre calcaire du Lutécien moyen

Nature : Calcaire à milioles

CARACTÉRISTIQUES GLOBALES

Résistance à la compression :

moyenne 13MPa

Masse volumique apparente :

1760kg/m³

C1 - coefficient de capillarité dans le sens perpendiculaire du lit :

98 g/m² S0.5

C2 - coefficient de capillarité dans le sens du lit :

109 g/m² S0.5

Vitesse de propagation du son dans le sens du lit :

2500m/s

Utilisation :

c.f. norme NF B 10.601

2 PIERRES ISSUES DE LA CARRIÈRE SOUTERRAINE :



FINE DE NOYANT

Aspect :

grain fin sur fond blanc crème avec petits trous

Porosité :

34.5%



EVEILLÉE DE NOYANT

Aspect :

grain moyen sur fond beige avec petits trous en quantité

Porosité :

37.8%


NOYANT

Le Mont-Blanc

02200 SEPTMONTS


Tél: +33 (0)3 23 74 93 87

Fax: +33 (0) 3 23 74 90 40



CARRIÈRES DE NOYANT

Pierre du Grand Paris



40 millions d'années aux services de la modernité

CARRIÈRES DE NOYANT

40 millions d'années aux services
de la modernité

Extraction souterraine ouverte au 19^e siècle, jouxtant d'anciens sites ayant notamment fournis les pierres du donjon de Septmonts, sentinelle du 12^e siècle située en contre-bas de la carrière. L'entreprise Carrières de Noyant s'appuie depuis une trentaine d'années sur la compétence de sa vingtaine de salariés travaillant à l'aide de moyens modernes et performants pour extraire et dimensionner une belle pierre blanc-crème à raison d'environ 10.000m³ par an.



Lorem ipsum — © Dr.

RÉFÉRENCES

La Pierre de Noyant est couramment mise en oeuvre depuis les années 90 pour des constructions contemporaines autant que traditionnelles en pierre massive ou en semi-porteuse. Nombreuses références en Noyant, notamment :

- Rueil Malmaison, L. Richalet, 2016 : hôtel-résidence-bureaux
- Verdun, P. Delrue, 2014 : Logements sociaux



Lorem ipsum — © Dr.

- Bry-sur-Marne, Elliot & Lehmann, 2010 : Habitat collectif
- Maisson-Laffite, FrancoSuisse, 2018 : Villa Gabriella
- Drancy, D Lenglar, Gymnase, 2011 : école Laura Fleysse
- Soissons, E Pace, 2010 : hôtel restaurant 3* Best Western - hôtel des Francs
- Clamart, ZAC Panorama, Nexity, 2019 : Résidence
- Saint Ouen, ZAC des Docks, BNP Paribas, 2018 : Logements



Hôtel des Francs-Best western — © Dr.

