

Famille : Calcaire à milioles.

Etage lutécien.

Aspect : Grain fin sur fond blanc crème uni avec petits trous.

Lieu d'origine : SEPTMONTS (02) France

Fiche éditée le 11/05/2026

Essai	Valeurs déclarées	Date	Méthode d'essai
Réaction au feu	Classe A1		Aucun essai (voir décision 96/603/CE, telle qu'amendée)
Masse volumique	1640 kg/m³	29/04/2026	NF-EN- 1936 de mai 2007
Porosité ouverte	39,2 %	29/04/2026	NF-EN- 1936 de mai 2007
Coefficient de capillarité	Perpendiculaire :124 g/(m².s^{0.5}) Parallèle : 106 g/(m².s^{0.5})	08/12/2020	NF EN 772.11 d'août 2010
Resistance à la compression	14 MPa	23/10/2018	NF EN 772-1+A1 de décembre 2015
Résistance à la flexion sous charge centrée	3 MPa	17/04/2026	NF-EN -12372 de mars 2022
Effort de rupture au niveau du goujon de l'agrafe ep 4 cm	Type 1..... 800 N Type II a ... 850 N Type II b..... 750 N	29/11/2018	NF EN 13364 de septembre 2002
Absorption d'eau	16,1 %	03/12/2020	NF EN 13755 d'août 2008
Conductivité thermique	0.61 W.m-1.K-1		
Résistance au gel	Moins de 12 cycles	22/10/2018	NF EN 12371 de mai 2010



Utilisation suivant norme NF B 10.601 juillet 2006 :

EN PIERRE MASSIVE D'ÉPAISSEUR ≥ 80 mm

Elévation en partie courante dans zones A.B.C

Corniche et couronnement (s'il est prévu une protection métallique réalisée selon les normes appropriées de la sous classe P34, il n'y a pas d'exigence de gélivité.)

Cheminée, piliers, encadrement de baies.

REVÊTEMENTS MURAUX ATTACHES EN PIERRE MINCE D'ÉPAISSEUR < 80 mm

Revêtement attaches en partie courante dans zones A.B.C. en extérieurs.

Revêtements attachés en intérieurs.

REVÊTEMENTS MURAUX COLLES

Revêtement intérieur.