

Fiche de caractérisation
– BANC ROYAL DE SAINT LEU –

CARRIERES DE NOYANT
 « Le mont blanc » -02200 SEPTMONTS
 Tel : 03.23.74.93.87
 E-mail : contact@pierreparis.fr

Famille / Calcaire à milioles. Etage lutécien
 Aspect / Grain fin sur fond blanc crème uni avec petits trous
 Lieu d'origine / NOYANT ET ACONIN (02) France

Fiche éditée le 21/06/2026

Essai	Valeurs déclarées	Date	Méthode d'essai
Réaction au feu	Classe A1		Aucun essai (voir décision 96/603/CE, telle qu'amendée)
Masse volumique	1530 kg/m³	23/04/2026	NF – EN – 1936 DE MAI 2003
Porosité ouverte	43.3 %	23/04/2026	NF – EN – 1936 DE MAI 2003
Coefficient de capillarité	Perpendiculaire 966 g/(m2.s0.5) Parallèle 904 g/(m2.s0.5)	02/02/2021	NF – EN – 772.11
Resistance à la compression	6.9 MPa	02/02/2021	NF – EN – 772-1
Résistance à la flexion sous charge centrée	1.4 MPa	17/04/2026	NF – EN – 12372 DE MAI 2007
Effort de rupture au niveau du goujon de l'agrafe épaisseur 4 cm	Type II a 1450 N Type II b..... 1350 N	02/02/2021	NF – EN – 13364
Résistance au gel	Moins de 14 cycles		NF – EN – 12371 de mai 2003



Utilisation suivant norme NF B 106601 juillet 2006 :

EN PIERRE MASSIVE D'ÉPAISSEUR $\geq$ 80 mm

Elévations en partie courante dans les zones A.B.C

Corniches et couronnements (s'il est prévu une protection métallique réalisée selon les normes appropriées de la sous classe P34, il n'y a pas d'exigence de gélivité).

Cheminées, piliers, encadrements de baies.

REVÊTEMENTS MURAUX ATTACHES EN PIERRE MINCE D'ÉPAISSEUR $<$ 80 mm

Revêtements attachés en partie courante dans les zones A.B.C. en extérieur.

Revêtements attachés en intérieur.

REVÊTEMENTS MURAUX COLLES

Revêtements intérieurs.